

2023年 3月 1日

三菱製紙株式会社

三菱PPC用紙RE FSC認証-MX 品質成績表

項目	単位	実績値
坪量	g/m ²	66.8
厚さ	μ m	91
密度	g/cm ³	0.73
ISO白色度	%	84.5
ISO不透明度	%	88.6
バック平滑度 表	sec	35
バック平滑度 裏	sec	29
クラク剛直度 縦	—	114
クラク剛直度 横	—	52
水分	%	4.9
古紙パルプ配合率	%	26.5以上

※上記値は実績値であり、保証値ではありません。