

2023年 3月 1日

三菱製紙株式会社

三菱PPC用紙RE-N FSC認証-MX 品質成績表

項目	単位	実績値	
坪量	g/m ²	66.7	
厚さ	μm	91	
密度	g/cm ³	0.73	
ISO白色度	%	68.8	
ISO不透明度	%	95.9	
バック平滑度	表	sec	31
	裏	sec	27
クラック剛直度	縦	-	104
	横	-	49
水分	%	4.9	
古紙パルプ配合率	%	70以上	
総合評価値	点	84	

☆当該製品はグリーン購入法適合商品です。

※上記値は実績値であり、保証値ではありません。

以 上