

2023年 3月 1日

三菱製紙株式会社

### 三菱PPC用紙V FSC認証-MX 品質成績表

項目	単位	実績値
坪量	g/m <sup>2</sup>	65.1
厚さ	μ m	86
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.76
ISO白色度	%	87.5
ISO不透明度	%	89.1
バック平滑度 表	sec	44
裏	sec	38
水分	%	5.0

※上記値は実績値であり、保証値ではありません。