

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

## 品質成績表

| 項目         | 単位                  | 晒クラフトコート N FSC®認証-MX |       |       |       |
|------------|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|
|            |                     |                      |       |       |       |
| 坪量         | [g/m <sup>2</sup> ] | 80.0                 | 105.0 | 130.0 | 150.0 |
| 紙厚         | [μm]                | 82                   | 112   | 140   | 169   |
| ISO 白色度    | [%]                 | 80.5                 | 81.6  | 82.0  | 81.4  |
| 平滑度 (塗工面)  | [kPa]               | 2.8                  | 2.9   | 3.4   | 3.6   |
| 白紙光沢 (塗工面) | [%]                 | 72                   | 71    | 68    | 71    |
| 引裂強度       | 縦[mN]               | 530                  | 801   | 1066  | 1334  |
|            | 横[mN]               | 500                  | 824   | 1177  | 1452  |

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※平滑度はスムースター平滑度です。

以上

FSC® C021528