

2021年4月1日

三菱製紙株式会社

品質成績表

項目	単位	ジョイボリーNA			
坪量	[g/m ²]	190.0	210.0	230.0	260.0
紙厚	[μm]	183	200	224	258
ISO 白色度	[%]	82	82	82	82
ISO 不透明度	[%]	99	99	99	99
白紙光沢	[%]	73	72	73	74
スムースター平滑度	[kPa]	2.5	2.5	2.6	2.7

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※白紙光沢、スムースター平滑度は表裏平均値です。

以上