

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

品質成績表

項目	単位	マルガリーライト				
坪量	[g/m ²]	75.0	83.0	92.0	100.0	115.0
紙厚	[μm]	97	110	125	140	160
ISO 白色度	[%]	89	89	89	89	89
ISO 不透明度	[%]	92	94	95	96	97
白紙光沢	[%]	22	24	22	22	23
スムースター平滑度	[kPa]	34.4	39.8	44.8	41.5	41.0

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※スムースター平滑度は表裏平均値です。

以上

FSC® C021528