

2021年4月1日

三菱製紙株式会社

## 品質成績表

項目	単位	Nパールデラックス							
坪量	[g/m <sup>2</sup> ]	190	210	230	260	320	370	400	450
紙厚	[μm]	203	224	243	274	342	398	434	486
ISO 白色度 (表)	[%]	84	84	84	84	84	84	84	84
白紙光沢 (表)	[%]	60	58	58	59	58	57	59	57
スムースター平滑度 (表)	[kPa]	3.5	3.7	4.2	4.3	5.3	5.6	4.6	5.2

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

以上