

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

品質成績表

項目	単位	ニューVマット NA		
坪量	[g/m ²]	186.1	209.4	256.0
紙厚	[μm]	201	229	300
ISO 白色度	[%]	86	86	86
ISO 不透明度	[%]	99	99	99
白紙光沢	[%]	35	36	36
スムースター平滑度	[kPa]	7.7	7.6	9.1

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※白紙光沢、スムースター平滑度は表裏平均値です。

以上