

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

品質成績表

項目	単位	S 金菱			S 金菱 N			
坪量	[g/m ²]	52.3	64.0	81.4	104.7	127.9	157.0	209.4
紙厚	[μm]	66	78	97	123	151	185	250
ISO 白色度	[%]	84	85	85	84	85	84	84
ISO 不透明度	[%]	84	88	92	96	97	99	99
平滑度	[kPa]	63.1	63.5	62.0	55.3	57.5	60.8	66.8

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※スムースター平滑度は表裏平均値です。

以上

FSC® C021528