

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

品質成績表

項目	単位	S 三菱耐水		
坪量	[g/m ²]	260	310	350
紙厚	[μ m]	297	351	396
ISO 白色度 (表)	[%]	84	83	83
白紙光沢 (表)	[%]	60	60	60
スムースター平滑度 (表)	[kPa]	6.8	6.8	7.3

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

以上