

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

品質成績表

項目	単位	S パールコート					
坪量	[g/m ²]	73.3	79.1	84.9	104.7	127.9	157.0
紙厚	[μm]	55	58	64	80	102	129
ISO 白色度	[%]	85	85	84	85	85	85
ISO 不透明度	[%]	89	90	91	95	97	98
白紙光沢	[%]	70	71	71	71	70	70
スムースター平滑度	[kPa]	1.0	0.9	0.8	1.1	1.3	1.4

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※白紙光沢、スムースター平滑度は表裏平均値です。

以上