

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

## 品質成績表

項目	単位	S パールカード							
坪量	[g/m <sup>2</sup> ]	190	210	230	260	310	350	400	450
紙厚	[μm]	214	239	259	288	351	396	459	513
ISO 白色度 (表)	[%]	84	83	84	83	83	85	85	84
白紙光沢 (表)	[%]	63	64	63	65	63	60	59	58
スムースター平滑度 (表)	[kPa]	3.8	4.7	4.3	4.3	6.0	4.1	5.1	5.1

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

以上