

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

## 品質成績表

項目	単位	S パールコート L	
坪量	[g/m <sup>2</sup> ]	64.0	69.9
紙厚	[μm]	52	57
ISO 白色度	[%]	81	81
ISO 不透明度	[%]	88	89
白紙光沢	[%]	53	54
スムースター平滑度	[kPa]	1.7	1.9

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※白紙光沢、スムースター平滑度は表裏平均値です。

以上