

2021年4月1日

三菱製紙株式会社

## 品質成績表

項目	単位	特アートポスト N				
坪量	[g/m <sup>2</sup> ]	186.1	209.4	232.8	256.0	279.0
紙厚	[μm]	174	196	223	249	266
ISO 白色度	[%]	83	83	83	83	83
ISO 不透明度	[%]	99	99	99	99	99
白紙光沢	[%]	82	84	83	84	82
スムースター平滑度	[kPa]	1.8	1.7	2.0	1.9	1.9

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※白紙光沢、スムースター平滑度は表裏平均値です。

以上