

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

品質成績表

項目	単位	未晒クラフト紙 HD-N FSC®認証-MX (受注生産品)
坪量	[g/m ²]	120.0
紙厚	[μm]	188
平滑度	[kPa]	91.4
引裂強度	縦[mN]	1596
	横[mN]	1792

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※平滑度はスムースター平滑度（表裏平均値）です。

以上

FSC® C021528